

CRETOS REFRAATÓRIOS REGULARES**REGULAR CASTABLES**

Recomendados para confecção de estruturas monolíticas e peças especiais. Fornecidos em sacos multifolhados de papel ou em big bags.

Recommended for monolithic and special pieces. Packaged multi-ply paper bags or in big bags.

RCA and	Análise Química Chemical Analysis (%)			Densidade Aparente Bulk Density (g/cm ³)	Resistência à Compressão após 110°C Cold Crushing Strength after Drying at 110°C (MPa)	Resistência à Compressão após 1450°C Cold Crushing Strength after Heating at 1450°C (MPa)	Variação Linear Dimensional após 110°C Permanent Linear Change after Drying at 110°C (%)	Variação Dimensional 1450°C Permanent Lin after Heating
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO					
-90-S	90,0	1,3	4,5	2,90	28	50	0,0	-1,0
-90	90,0	2,0	4,5	2,75	20	50	-0,1	-1,0
-85-S	85,5	5,3	5,5	2,70	30	40	-0,1	0,0
-85	85,5	5,3	5,5	2,60	30	30	-0,2	-1,0
-85-F (*)	84,5	7,0	5,0	2,55	30	40	-0,2	-1,0
-3392	81,4	9,3	5,9	2,35	20	25	-0,1	-1,0
-80-S	80,0	10,0	5,3	2,70	35	35	0,0	-0,0
-80	80,0	11,0	5,5	2,55	35	35	0,3	-1,0
-70-F (*)	71,0	19,0	5,0	2,20	20	45	-0,2	-1,0
-70	70,5	19,5	5,5	2,20	25	45	-0,4	-1,0
-70-S	70,0	19,0	5,5	2,35	40	50	0,0	-0,0
T	62,3	5,1	12,8	2,70	46	50	-0,2	-0,0
-60-F (*)	62,0	27,0	5,9	2,30	25	40	-0,5	-1,0
-60	62,0	27,0	5,9	2,10	25	40	-0,5	-1,0
-60-S	62,0	27,0	5,5	2,20	40	45	0,0	-0,0
-2118-D	60,0	26,0	6,5	2,10	40	45	-0,2	-0,0
-51-E	55,0	33,0	7,2	2,15	30	36	-0,4	-1,0
-50	54,0	34,0	6,7	2,10	30	40	-0,4	-1,0
-45 (*)	42,0	48,7	6,0	2,10	20	40	0,0	-1,0
-42	42,0	48,7	6,0	2,10	25	35	-0,2	-0,0
-N	41,5	50,0	3,7	2,05	20	30	-0,2	0,0

Produtos apresentam boa aderência quando aplicados com colher / These products present a good adherence when applied with trowel.